

AUSSENSCHALUNG BREITFALZ THERMOHOLZ / ANTIKHOLZ

einheimische Fichte, thermobehandelt
Profilierung Breitfalz



T11
2009.Q3

Einsatzgebiete:

- Fassaden
- Verkleidungen
- Sichtschutzwände
- Alternative zu sibirischer Lärche

Eigenschaften:

- verbesserte Dauerhaftigkeit
- hohe Formstabilität
- Schweizer Fichtenholz
- angenehme Brauntönung

Für weitere Informationen:
www.baladur.ch

Produktebeschreibung

- Schweizer Fichtenholz, thermisch behandelt Stufe II (Verfahren Balz), Profil Breitfalz oder andere Profile auf Anfrage

Qualität

- verwachsenastig, II/III Kl., einzelne Markkrisse und Markstreifen sowie leichte Ast- und Kantenausbrüche erlaubt, ohne Ausfalläste, vereinzelt Harzgallen toleriert, Holzfeuchte 5 - 7 %, Farbunterschiede sind in der Natur des Holzes

Verarbeitung

- Als Befestigungsmittel im Aussenbereich sollten keine rostende und verzinkte Materialien verwendet werden. Empfohlen werden Chromstahl-Nägeln und -Schrauben.
- Die Ausgleichsfeuchte pendelt sich etwa in der Hälfte eines vergleichbaren, unbehandelten Holzes ein (Feuchtigkeit nur mit Darrprobe bestimmbar).
- In Randbereichen empfehlen wir auf Grund der reduzierten Elastizität das Vorbohren von Schraublöchern.

Oberflächen

- Sichtfläche gehobelt. Ein zusätzlicher Auftrag von üblichen Oberflächenbehandlungsprodukten (Öle, Lasuren) ist wie beim unbehandelten Holz möglich und wird zum längeren Erhalt der Farbtonung empfohlen. Ohne Oberflächenschutz erhält das Antikhholz im Aussenbereich vergleichbar dem unbehandeltem Holz eine silbergraue Patina.




Dimensionen:
Stärke 19 und 25 mm
Breite 135 mm

Längen 5.00 m

Kürzungen mitlaufend

Standardprofil:



Für eine Anfrage bitten wir Sie, uns die gewünschte Qualität, Dimension / Profil und Menge mitzuteilen

balz BALADUR®

Balz Holz AG
Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk
Industrie Obermatt, CH-3550 Langnau i. E.
T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05
E-Mail: info@balz-holz.ch, www.baladur.ch