

## TÄFER

### ANTIHKHOLZ

einheimische Fichte, gedämpft  
gebürstet



D02  
2011.Q4

#### Einsatzgebiete:

- Innenausbau
- Chaletbau
- Antike Möbel
- Renovationen

#### Eigenschaften:

- durchgehende Brauntönung
- einheimisches Fichtenholz

#### Produktebeschreibung

- einheimisches Fichtenholz, gedämpft, Profil Nut und Kamm stumpf oder mit Fase, Sichtseite gebürstet, mit oder ohne Entlastungsnut.

#### Qualität

- N1-N2 verwachsenastig, einzelne Trockenrisse und Flügeläste erlaubt, ohne Ausfalläste, leichte Ast- und Kantenausbrüche erlaubt, vereinzelte Halzgallen, kleine Markstreifen (max. 20% der Länge), Farbunterschiede sind in der Natur des Holzes. Holzfeuchte 10 - 12 %, vereinzelte Astflickäste.

#### Verarbeitung

- Mechanische Bearbeitung: Sämtliche Bearbeitungsvarianten (Sägen, Hobeln, Fräsen, Bohren, ..) sind mit den gängigen Werkzeugen möglich.

#### Lagerung:

- Ein Anklimateisieren des Holzes sollte grundsätzlich immer stattfinden.  
Nicht für den Aussenbereich oder Feuchtbereich geeignet.
- Verhalten und Alterung wie unbehandeltes Fichtenholz.

#### Oberflächen

- Gebürstete Sichtfläche (schwach / mittel=standard / stark). Ein zusätzlicher Auftrag von üblichen Oberflächenbehandlungsprodukten (Öle, Lasuren) ist wie beim unbehandelten Holz möglich.

#### Dimensionen:

**Stärke 18 mm**  
Breite 135-160-190-210 mm  
Länge 5.00 m Kürzungen mitlaufend

**Stärke 24 mm**  
Breite 160-190-210-240 mm  
Länge 5.00 m Kürzungen mitlaufend

Für eine Anfrage bitten wir Sie, uns die gewünschte Qualität, Dimension / Profil und Menge mitzuteilen

**balz BALADUR®**

Balz Holz AG  
Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk  
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.  
T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05  
E-Mail: info@balz-holz.ch, www.baladur.ch