

## MASSIVHOLZPLATTE ANTIHKHOLZ

einheimische Fichte, gedämpft  
beidseitig kalibriert

HOLZ

D21  
2011.Q4



### Einsatzgebiete:

- Innenausbau
- Fassaden und Jalousie (optional AW100)
- Möbel und Einrichtungsbau
- Chaletbau

### Eigenschaften:

- hohe Formstabilität
- einheimisches Fichtenholz

### Produktebeschreibung

- einheimisches Fichtenholz, gedämpft, Lamellenbreiten 60 - 110 mm (optional bis 170), Verleimung PVAc D4 (optional PU AW100),

### Qualität

- verwachsenastig, Flügeläste erlaubt, ohne Ausfalläste, leichte Ast- und Kantenausbrüche erlaubt, vereinzelte Harzgallen toleriert, kleine Markstreifen (max. 20% der Länge), Holzfeuchte 10 - 12 %, Farbunterschiede sind in der Natur des Holzes.

### Verarbeitung

- Die gedämpfte Fichtenplatte kann wie übliche Massivholzplatten weiterverarbeitet werden.
- Das Anklimateisieren des Holzes wird grundsätzlich immer empfohlen.

### Oberflächen

- Beidseitig vorkalibriert (Korn 100). Ein zusätzlicher Auftrag von üblichen Oberflächenbehandlungsprodukten (Oele, Lasuren) ist wie beim unbehandelten Holz möglich und wird zum längeren Erhalt der Farbtönung empfohlen.

### Dimensionen:

Stärken 19,24 und 30 mm  
Breite 800 oder 1000 mm

Standardlänge 5.00 m

Für eine Anfrage bitten wir Sie, uns die gewünschte Qualität, Dimension / Profil und Menge mitzuteilen