

PARALLELWARE

EICHE HPS (HEAT-PRESSURE-STEAMED)

einheimisches Eichenholz, hitzedruckbehandelt
sägeroh



D92
2011.Q4

Produktebeschreibung

→ einheimisches Eichenholz, hitzedruckbehandelt,
Parallelware in Fixbreiten

Qualität

→ I Kl., praktisch Astfrei, Holzfeuchte 7 - 10 %, Farbunterschiede sind in der Natur des Holzes

Verarbeitung

→ Mechanische Bearbeitung: Sämtliche Bearbeitungsvarianten (Sägen, Hobeln, Fräsen, Bohren, ...) sind mit den gängigen Werkzeugen möglich.

Lagerung:

Ein Anklimateisieren des Holzes sollte grundsätzlich immer stattfinden.
→ Verhalten und Alterung wie unbehandeltes Eichenholz.
→ Nicht empfohlen für statisch tragende Anwendungen

Oberflächen

→ Die Holzoberflächen können mit üblichen Produkten beschichtet werden. Eine Behandlung mit Holzöl wird empfohlen. Durch eine regelmässige Nachbehandlung kann die Farbtonung erhalten werden.

Einsatzgebiete:

- Parkett
- Möbel- und Einrichtungsbau
- Renovation
- Altholzimitation
- Schreinerarbeiten

Eigenschaften:

- durchgehende Brauntönung
- rasch verfügbar
- edler Charakter
- reduzierte Tragkraft

Dimensionen:

Stärke 30, 40 und 50 mm
Verfügbarkeit auf Anfrage

in fallenden Breiten
von 100 - 150 mm

Länge 1.50 - 2.80 m nach Anfall

Für eine Anfrage bitten wir Sie, uns die gewünschte Menge mitzuteilen