

BALADUR®

ANTIHKHOLZ ZUM WOHLFÜHLEN

TÄFER ANTIHKHOLZ

Schweizer Fichte, gedämpft
gebürstet



Herkunftszeichen
Schweizer Holz ©
Lignum 30-0072

D02
2017.Q3



Einsatzgebiete:

- Innenausbau
- Chaletbau
- Antike Möbel
- Renovationen

Eigenschaften:

- ☒ durchgehende Brauntönung
- ☒ Schweizer Holz

Produktebeschreibung

- Schweizer Fichtenholz, gedämpft, Profil Nut und Kamm stumpf oder mit Fase, Sichtseite gebürstet. Für Wände und Decken im Innenbereich.

Qualität

- II/III Kl. / N1-N2, verwachsenastig, rustikal, einzelne Trockenrisse und Flügeläste erlaubt, ohne Ausfalläste, leichte Ast- und Kantenausbrüche erlaubt, vereinzelte Harzgallen, kleine Markstreifen (max. 20% der Länge), Farbunterschiede sind in der Natur des Holzes. Holzfeuchte 10-12 %, vereinzelte Astflickäste.

Verarbeitung

- Mechanische Bearbeitung: Sämtliche Bearbeitungsvarianten (Sägen, Hobeln, Fräsen, Bohren, ..) sind mit den gängigen Werkzeugen möglich.
- Lagerung:
- Ein Anklimatisieren des Holzes sollte grundsätzlich immer stattfinden.
- Nicht für den Aussenbereich oder Feuchtbereich geeignet.
- Verhalten und Alterung wie unbehandeltes Fichtenholz.

Oberflächen

- Gebürstete Sichtfläche (schwach / mittel=standard / stark). Ein zusätzlicher Auftrag von üblichen Oberflächenbehandlungsprodukten (Oele, Lasuren) ist wie beim unbehandelten Holz möglich.

Dimensionen:

Stärke 18 und 24 mm

Breite fallend von 130-260 mm
andere Breiten und Stärken auf Anfrage

Länge 5.00 m, Kürzungen mitlaufend

Optional mit Entlastungsnut

Für eine Anfrage bitten wir Sie, uns die gewünschte Qualität, Dimension / Profil und Menge mitzuteilen.

balz BALADUR®

Balz Holz AG

Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.

T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05

E-Mail: info@balz-holz.ch, www.balz-holz.ch

Für weitere Informationen:
www.baladur.ch