

AUSSENSCHALUNG RHOMBOID THERMOHOLZ / ANTIKHOLZ

Schweizer Fichte, thermobehandelt



Herkunftszeichen
Schweizer Holz ©
Lignum 30-0072



T12
2017.Q4



Produktebeschreibung

→ Schweizer Fichtenholz, thermisch behandelt Stufe II (Verfahren Balz), Profil Rhomboid oder andere Profile auf Anfrage

Qualität

→ astarm-verwachsenastig, II./III. Kl. N1-N2, fallende Jahrringe, leichte Ast- und Kantenausbrüche erlaubt, ohne Ausfalläste, vereinzelte Harzgallen toleriert, Holzfeuchte 5 - 7 %, Farbunterschiede sind in der Natur des Holzes

Verarbeitung

→ Als Befestigungsmittel im Aussenbereich sollten keine rostende und verzinkte Materialien verwendet werden. Empfohlen werden Chromstahl-Nägeln und -Schrauben.
→ Die Ausgleichsfeuchte pendelt sich etwa in der Hälfte eines vergleichbaren, unbehandelten Holzes ein (Feuchtigkeit nur mit Darrprobe bestimmbar).
→ In Randbereichen empfehlen wir auf Grund der reduzierten Elastizität das Vorbohren von Schraublöchern.

Oberflächen

→ Sichtfläche gehobelt. Ein zusätzlicher Auftrag von üblichen Oberflächenbehandlungsprodukten (Oele, Lasuren) ist wie beim unbehandelten Holz möglich und wird zum längeren Erhalt der Farbtönung empfohlen.
→ Ohne Oberflächenschutz erhält das Antikh Holz im Aussenbereich vergleichbar dem unbehandeltem Holz eine silbergraue Patina.

Einsatzgebiete:

- Fassaden
- Verkleidungen
- Sichtschutzwände
- Alternative zu sibirischer Lärche

Eigenschaften:

- verbesserte Dauerhaftigkeit
- hohe Formstabilität
- Schweizer Holz
- angenehme Brauntönung

Für weitere Informationen:
www.balz-holz.ch

Dimensionen:

Stärke 24 mm
Breite 130 mm (Spitz-Spitz)

Längen 5.00 m
andere Längen und Dim. auf Anfrage

Auch in Rift-Halbriftnschnitt erhältlich!

Standardprofil:



Für eine Anfrage bitten wir Sie, uns die gewünschte Qualität, Dimension / Profil und Menge mitzuteilen



Balz Holz AG
Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.
T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05
E-Mail: info@balz-holz.ch, www.balz-holz.ch